

DALAPRO[®]

NOVA

Kant-en-klare allround handplamuur die zeer aangenaam verwerkt.



Nieuwe formule – verbeterde producteigenschappen.

Consequente hoge kwaliteit en stabiele prestaties waarop u kunt vertrouwen.

Soepele consistentie die het werk gemakkelijker en efficiënter maakt.

Perfect voor het voegen van gipsplaten.

Met Nordic Swan Ecolabel, EPD-certificering en IAC Gold – een duurzame keuze.

Low shrinkage-technologie – patent pending 3943466A1.

Minimale krimp en een professioneel eindresultaat.



DALAPRO® NOVA

**Kant-en-klare, gemakkelijk te verwerken
allround handplamuur.**

PRODUCTINFORMATIE

Dalapro Nova is een kant-en-klare allround handplamuur. Het is een ergonomische plamuur met een goed vulvermogen die door zijn soepele consistentie heel gemakkelijk verwerkt. Het product levert een consistente hoge kwaliteit en stabiele prestaties, elke keer weer. Geschikt voor reparaties, voegvulling en afwerklagen op de meeste ondergronden in nieuwbouw en renovatie. Lichtgrijze kleur. Nordic Ecolabel gecertificeerd. Op de technologie met lage krimp is een patent aangevraagd : EP 3943466A1.

GEbruIK

De plamuur is geschikt voor het uitvlakken van diverse ondergronden zoals gipsplaten, kalkzandsteen, gips en gipsblokken, cementeringen, structuur- en sierpleisters, glasvezelweefsels, beton, cellenbeton, enz. Ook op goed vastzittende wand-en plafondverven (mat, semi-mat en satijn) is er een zeer goede hechting. De plamuur is zowel geschikt voor het voegen als voor het afwerken van gipsplaten volgens EN 13963, en dus ook voor het inbedden van papieren voegband.

INSTRUCTIES

Dalapro Nova is reeds gebruiksklaar en kan handmatig verwerkt worden zonder de plamuur vooraf te mengen of te verdunnen. Het is mogelijk de plamuur te verdunnen als u liever met een soepelere consistentie werkt. De plamuur opmengen -zonder toevoeging van water- zorgt reeds voor een dunner consistentie. Toevoegen van water (maximum 3%) is toegestaan als u de plamuur verder wil verdunnen. De ondergrond dient droog,

proper, voldoende zuigend en draagkrachtig te zijn. Poederende of zanderige ondergronden vooraf fixeren. Temperatuur van de ondergrond, omgeving en plamuur tijdens applicatie en droging dient minstens 5°C (bij voorkeur 10°C bij het opvoegen van platen) en max 30°C te zijn. De relatieve vochtigheid bedraagt max 80% en is bij voorkeur zelfs lager dan 65%. Pas na volledige uitharding met de volgende bewerking beginnen. Gebruik schuurpapier korrel 220 of fijner om de plamuur na droging te schuren. Wij raden aan een stofmasker en veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren. Verwijder het stof voor de volgende behandeling. Primer de plamuurlaag alvorens te schilderen of te behangen.

VERBRUIK

1 liter/m² bij 1 mm laagdikte. Als voegvulling op gipsplaat: ca 0.2 l/m

DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie. De plamuur is luchtdrogend; zorg dus voor een goede ventilatie en neem maatregelen bij hoge luchtvochtigheid.

OPSLAG

Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. Plamuur is beperkt houdbaar en daarom staat er op de verpakking een productiedatum vermeld. Ongeopende verpakkingen zijn 12 maanden houdbaar. Geopende verpakkingen goed sluiten.

AFVAL EN RECYCLAGE

Verwijder zo veel mogelijk plamuur voordat u het gereedschap schoonmaakt met water. Plamuurresten niet in de afvoer gieten, maar bij de plaatselijke milieudienst inleveren. De verpakking volledig leeg maken alvorens te recycleren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Latex copolymeer

Oplosmiddel: Water

Vulmiddel: Witte dolomiet en lichtgewicht vulstoffen

Korrelgrootte: Max: 0,2 mm

Soortelijk gewicht: ca 1.3 kg/l

pH: Ca: 9

Kleur: lichtgrijs

Vulvermogen : 0 tot 4 mm

Brandbaarheid: Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.

Reinigen: Met water

Verpakking: Tubes van 0,2 l en 0,4 l, plastic emmer van 3 l en 10 l

Toepassingsbereik: Binnen

NORMEN

Het product voldoet aan de CE-markeringsvereisten in overeenkomst met EN 13963. Volg de aanbevelingen van EN 13963 bij het afwerken van gipsplaten. Bij de vervaardiging worden de normen ISO 9001 en ISO 14001 nageleefd. Nova heeft het Nordic Swan ecolabel (Svanen).



Dalapro Nova 3 l en 10 l is verpakt in een recyclebare emmer die voor het grootste gedeelte bestaat uit gerecycled plastic.



Dalapro product informatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan contact te nemen met de technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren via dalapro@weber-belgium.be.
Laatst gewijzigd op 23/03/2025

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com

