

CE 13
COMPAKTUNA® bv/srl INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6 9052 GENT – BELGIUM 0965
009/CPR/130701 EN 934-2+A1 ANTIGEL Bonding accelerator EN 934-2+A1,T.6 Chloride content : < 28,5% m/m Alkali content : < 2,0% m/m Corrosion behaviour : contains chloride. See chloride content.




EIGENSCHAPPEN

- Bindingsversneller
- Plastificerende werking
- Verhoging van de weerstand
- Vlugge ontkisting.



DOSERING

- 2 L ANTIGEL M per 50 kg cement toe te voegen aan het aanmaakwater.
- ANTIGEL M enkel gebruiken met Portland- en hoogovencement.
- ANTIGEL M beschermt de mortel tot -5 °C.



OPMERKINGEN

- Mag niet toegepast worden in gewapend beton.
- Bevat chloride

Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
Onverdund toevoegen aan het aanmaakwater	Max. 2 L per 50 kg cement	2 L (10 st/karton), 5 L
Kleur		Gebruikstemperatuur
Kleurloos	Aanraking met de huid vermijden	0 °C tot +30 °C