

DryStone Rubber

Produit

CONTRE L'INFILTRATION D'EAU

Pâte grise hybride d'étanchéité à l'eau contre l'infiltration d'eau par les toitures et gouttières, les connexions au toit, la menuiserie extérieure...

Combinez avec DryStone Textile pour réparer de fissures de plus de 2 mm avec DryStone Rubber.

Est-ce que l'infiltration d'eau n'est pas la cause de vos murs humides ? Découvrez ici nos autres solutions contre les problèmes d'humidité.



Volumes

1 kg (kit de démarrage) • 5 kg

Propriétés

APPLICATIONS

Réparation des gouttières et des tuyaux de drainage

Etanchéifier les raccordements des fenêtres pour toits, coupoles, cheminées, conduites d'aération, traversées de tuyaux, bords de toiture, etc...

Etanchéifier les couvertures de toiture en pente sans charge d'eau permanente

Réparation des fissures et des déchirures dans les toits et les murs

Protection de structures en bois : poteaux de jardin, terrasses, vérandas,

Traitement antirouille pour le plomb et le zinc

PROPRIETES

Résistant à la pluie après 2h

Très élastique : pontage de fissures, jusqu'à 20mm, en combinaison avec le joint PE Rectavit et DryStone Textile

Résistant aux UV

Résistant au sel et aux produits chimiques

Ne goute pas, n'éclabousse pas, pas de perte de produit

Très bonne adhérence sur la plupart de supports courants dans le bâtiment

Résistant aux intempéries et aux températures : -40°C à +80°C

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



DryStone Rubber

Peut-être recouvert d'une peinture (toujours effectuer un test d'adhérence)

Destination

Excellente adhérence sur toutes les surfaces courantes telles que béton et pierre, zinc, plomb et autres métaux, bois, PVC,

Pour la réparation des gouttières et des tuyaux de drainage

Pour étanchéifier les raccords des fenêtres pour toits, coupoles, cheminées, conduites d'aération, traversées de tuyaux, bords de toiture, etc...

Pour étanchéifier les couvertures de toiture en pente sans charge d'eau permanente

Pour la réparation des fissures et des déchirures dans les toits et les murs

Pour la protection de structures en bois : poteaux de jardin, terrasses, vérandas, ...

Pour la protection du plomb, du zinc et autres métaux, comme antirouille. Idéal pour la protection des tiges filetées et des écrous d'un scellement chimique Chimfix.

Aussi bien pour applications intérieures qu'extérieures.

Restriction

Ne convient pas pour étancher les fuites avec une charge d'eau permanente.

L'adhérence sur l'EPDM dépend fort du type. Un test d'adhérence au préalable est nécessaire.

Ne convient pas pour PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP) ou supports bitumineux.

Préparation

Le support à traiter doit être propre, exempt de poussière, rouille ou graisse et sans huile. Le support peut être légèrement humide, mais sans présence d'eau stagnante. Nettoyer soigneusement le support avec une brosse dure (en acier) ou avec un nettoyeur haute pression (pression en fonction de la surface, afin de ne pas endommager cette surface) pour enlever les dépôts verts, autres salissures et vieilles couches de protection.

Remplir les fissures, les éclats larges (> 6mm) avec Rectavit Fond de joint PE et finition avec Drystone Rubber et Drystone Textile.

Il est conseillé de faire un test de compatibilité pour contrôler l'adhérence sur le support.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



 DryStone Rubber**Application**

DryStone Rubber doit être utilisée par temps sec, de préférence entre +5°C et +35°C, et non en plein soleil ou sur des surfaces chaudes. Déverser DryStone Rubber dans un pot et mélanger le jusqu'à obtention d'une couleur uniforme. Appliquer DryStone Rubber non dilué uniformément à la brosse, au rouleau à peindre ou avec un couteau à enduire, en deux couches, (min. 1 mm par couche, environ 1,4 kg/m²), avec un intervalle de min. 3 h à 12 h (selon les conditions, la température, l'humidité, le support, l'épaisseur de la couche, ...).

Des fissures importantes et des joints flexibles, dynamiques, sont renforcés à l'aide du DryStone Textile. Appliquer la première couche de DryStone Rubber et Dérouler DryStone Textile dans la couche fraîche, sans plis ni cloques, pousser le dans la couche fraîche avec une brosse, un couteau à enduire ou rouleau et recouvrir complètement avec du produit frais DryStone Rubber. Veiller toujours à ce que les chevauchements soient d'au moins 3 à 5 cm et qu'une zone de 4 cm entoure de la toile de renforcement.

Finition

DryStone Rubber est résistant à la pluie après env. 2h.

DryStone Rubber est recouvrable après min. 12 h (selon les conditions ambiantes, température, HR, support, épaisseur, ...).

Données techniques: le produit

Base	Polymère hybride
Système de durcissement	Durcissement chimique à l'humidité
Système de durcissement	Durcissement chimique à l'humidité
Viscosité	Pâteux
Densité	Env. 1,52 kg/dm ³
Couleur(s)	Gris
Emballage(s)	Seau 5 kg sachet Alu, Kit : 2x500g, DryStone Textile 15cmx2m, brosse, gants
Stockage	Se conserve au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé dans un endroit sec et tempéré, entre +5°C et +25°C. Craint le gel.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



DryStone Rubber**Données techniques: le traitement**

Outillage	Brosse, rouleau à peindre, couteau à enduire
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Consommation*	Env. 1,4 kg/m ² .couche, Min. 1mm/couche
Temps de séchage*	Résistant à la pluie : min. 2 h, selon les conditions ambiantes, température, HR, support, épaisseur, ...
Temps de séchage : Pelliculisation*	20 – 40 min
Temps de séchage : Recouvrable*	Min. 12h, selon les conditions ambiantes, température, HR, support, épaisseur, ...
Temps de séchage : 2ième couche*	Min. 3h, selon les conditions ambiantes, température, HR, support, épaisseur, ...
Temps de séchage : Complet*	24-48 h, selon les conditions ambiantes, température, HR, support, épaisseur, ...
Température d'application	Entre +5°C et +35°C
Nettoyage	Avec Rectavit Dissol avant que le produit commence à durcir ; après durcissement uniquement mécaniquement.
Réparation	DryStone Rubber

Données techniques:

Recouvrable	Oui
Dureté Shore A (DIN53504)	25 à 30
Retrait, après séchage complet	< 3% (ISO 10563)
Tension maximale	> 250 %
Plage de température	De -40°C jusqu'à +80°C
Résistance à l'humidité	Très bonne
Waterbestendigheid	Très bonne.
Résistance aux produits chimiques	Très bon,
Classification	Sollicitations P2 (moyen)

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



DryStone Rubber

Sécurité

Consulter l'étiquette ou la fiche des données de sécurité pour plus d'informations.

Ces directives sont uniquement données comme information générale. L'utilisateur du produit doit vérifier à ses propres risques et ce avant l'emploi si le produit correspond à l'application recherchée.

Remarque(s)

DryStone Rubber sur des bitumes va toujours faire apparaître des tâches apparaitre à travers le produit.

L'adhérence sur l'EPDM dépend fort de la marque ou du type. Un test d'adhérence au préalable est nécessaire.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.

